

SAN FEDELINO

Caratteristiche fisico - meccaniche

valori medi

Massa volumetrica apparente

2630 Kg/mc

Coefficiente di imbibizione

2,38%

Resistenza a trazione indiretta mediante flessione

17,3 MPa

Coefficiente di abrasione al tribometro

1

Definizione petrografica

granito