

SAN FEDELINO

Physikalisch-mechanische Eigenschaften

Durchschnittliche Werte

Scheinbare Dichte	2.630 Kg/mc
-------------------	-------------

Imbibitionsbeiwert	2,38%
--------------------	-------

Resistenza a trazione indiretta mediante flessione	17,3 MPa
--	----------

Abriebkoeffizient am Tribometer	1
---------------------------------	---

Petrografische Definition	Granit
---------------------------	--------